

ULGEMIX® WKP

ACELERADOR DE INICIO DE FRAGUADO Y RESISTENCIA

Rev. 11/25

1. DESCRIPCIÓN

ULGEMIX® WKP listo para utilizar, acelerador de inicio de fraguado y resistencia para el hormigón armado. Compatible con todos los cementos de Bolivia.

Libre de cloruros.

Cumple con las normas ASTM C494 (Tipo A) y (Tipo B).

2. VENTAJAS

- Utilizado en el hormigón armado, hormigón simple y morteros.
- Acelerados del inicio del fraguado.
- Altas resistencias iniciales.
- Reduce el potencial de retracción.
- Mayor durabilidad de las piezas hormigonadas.

3. UTILIZACIÓN

- Reparaciones urgentes.
- Hormigón prefabricado.
- Hormigón bombeado.
- Piso y pavimento de hormigón.
- Elementos prefabricados de hormigón.
- Fijado y anclado de maquinarias.
- Reparaciones.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES	UNIDAD
ASPECTO	Líquido Rojo	n/existe
PH	4,0 – 5,0	n/existe
DENSIDAD	1,07 – 1,13	g/cm ³
SOLIDOS	14,30 – 15,19	%

DIRECCION

Calle Justa Paz # 4315,
Santa Cruz de la Sierra

SERVICIO TÉCNICO

☎ 77406578

☎ 77966001

VENTAS

☎ 77829246

☎ 77966001

@ulgetec



www.ulgetec.com.bo

5. INSTRUCCIONES DE APLICACION

ULGEMIX® WKP, se utiliza en todos los casos donde se requiere acelerar el inicio del fraguado del Hormigones o morteros. La aceleración, dependerá de la dosis utilizada.

Dosis muy elevadas, puede provocar perdida de consistencia y perjudicar la cohesión. Indispensables ensayos en laboratorio y campo. **ULGEMIX® WKP** debe añadirse al pie de la obra donde será aplicado el hormigón.

ULGEMIX® WKP es compatible con todos los aditivos de la línea **ULGETEC**.

6. CONSUMO

El consumo dependerá de la resistencia requerida para el tiempo establecido.

Entre 0,5 y 2,0 % sobre el peso del cemento.

Importante ejecutar ensayos preliminares en laboratorio para determinar la dosis óptima para cada caso.

Realizar ensayos previos en laboratorio utilizando los mismos agregados y cemento que se utilizarán en la obra.

7. PRESENTACION

- Bidón: 20 kg
- Turril: 200 kg
- Bombona: 1000 kg

8. ALMACENAMIENTO Y VALIDEZ

Tiene una validez de nueve meses a partir de la fecha de fabricación, mantener en lugar cubierto, seco, ventilado y en su envase original en buen estado.

9. TRANSPORTE Y SEGURIDAD

No se encuadra en el transporte de productos peligrosos.

- Utilizar EPI apropiados: guantes, botas impermeables, gafas de seguridad química. Evite el contacto con la piel y los ojos. El contacto prolongado con la piel puede producir dermatitis. No comer, beber ni fumar durante la manipulación. Lavar las manos antes de un descanso prolongado y después del trabajo.
- No es inflamable ni explosivo.
- No se considera tóxico, pero no apto para el consumo humano.
- Para obtener más información, consulte la FISPQ del producto.

Nota

Es importante tener en cuenta que las informaciones contenidas en este documento están basadas en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el rendimiento de nuestros productos depende de las condiciones del lugar a ser aplicado y del almacenamiento, que no están bajo nuestro control.

El rendimiento del producto depende de la técnica de aplicación práctica, y las condiciones del lugar a ser aplicado. Por lo tanto, ULGETEC no asume ninguna responsabilidad por el rendimiento y el desempeño de cualquier tipo debido a la mala utilización del producto.

Asimismo, ULGETEC se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o información contenida en este folleto sin previo aviso. Por lo tanto, se recomienda verificarla información actualizada antes de utilizar el producto.

DIRECCION

Calle Justa Paz # 4315,
Santa Cruz de la Sierra

SERVICIO TÉCNICO

☎ 77406578

☎ 77966001

VENTAS

☎ 77829246

☎ 77966001

@ulgetec



www.ulgetec.com.bo