

ULGEPVC®

PERFIL PREFORMADO TERMOPLASTICO DE PVC

Rev. 11/25

1. DESCRIPCIÓN

ULGEPVC® Es un perfil preformado termoplástico de PVC Virgen flexible con elevada resistencia química y alta deformación. Indicado para sellar juntas de construcción en estructuras de concreto, sujetos a grandes esfuerzos mecánicos y amplios movimientos).

2. VENTAJAS

- Alta resistencia al envejecimiento.
- Soporta elevadas presiones ejercidas por el agua.
- Elevada resistencia a diversos agentes químicos.
- Soldado fácil, alta elasticidad y flexibilidad.

3. UTILIZACIÓN

- Túneles y galerías.
- Reservorios de agua y tanques de producto químicos.
- Estacionamientos en el subsuelo.
- Fundaciones y muros de contención.
- Diques y puentes.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO DE PERFIL	PRESION MAX. M. C. A.	ESPESOR (MM)	ANCHO
O 12	5	2,0	11,50 – 12,50
O 15	6	2,0	14,50 – 15,50
O 22	30	2,0	21,50 – 22,50
O 32	40	3,8	31,50 – 32,50
O 35	60	3,8	34,50 – 35,50
O 35/10	90	10	34,50 – 35,50
O 40/10	130	10	39,50 – 40,50

DIRECCION

Calle Justa Paz # 4315,
Santa Cruz de la Sierra

SERVICIO TÉCNICO

☎ 77406578
☎ 77966001

VENTAS

☎ 77829246
☎ 77966001

@ulgetec



www.ulgetec.com.bo

FISICAS	
DUREZA SHORE A	80 ± 5

MECANICA	
Tension de rotura	Minima 12 MPA
Deformacion a la rotura	Minima 280%

5. NORMALIZACION

- Cumple con norma NBR NM07

6. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

ULGEPVC® debe ser instalado de tal manera que este quede embebido en el hormigón, en la posición que indica el proyecto.

Utilizar hormigón con elevada plasticidad para garantizar un buen asentamiento. El soldado es ejecutado a través del calentamiento previo de los bordes a 150° aproximadamente.

Esta operación debe ser realizada por dos o más operarios.

7. CONSUMO

- 1 metro de ULGEPVC por metro de junta.

8. PRESENTACION

Entrega por rollos:

ULGEPVC 012.....	25,0m
ULGEPVC 015.....	25,0m
ULGEPVC 022.....	20,0m – 25,0m
ULGEPVC 032.....	20,0m
ULGEPVC 035.....	20,0m
ULGEPVC 035/10.....	20,0m
ULGEPVC 040/10.....	20,0m

9. ALMACENAMIENTO Y VALIDEZ

DIRECCION

Calle Justa Paz # 4315,
Santa Cruz de la Sierra

SERVICIO TÉCNICO

☎ 77406578

☎ 77966001

VENTAS

☎ 77829246

☎ 77966001

@ulgetec



www.ulgetec.com.bo

ULGEPVC tienen una vida útil de 60 meses cuando es almacenado en un lugar cubierto y protegido del sol.

10. TRANSPORTE Y SEGURIDAD

No se encuadra en el transporte de productos peligrosos.

- Utilizar EPI apropiados: guantes, botas impermeables, gafas de seguridad química. Evite el contacto con la piel y los ojos. El contacto prolongado con la piel puede producir dermatitis. No comer, beber ni fumar durante la manipulación. Lavar las manos antes de un descanso prolongado y después del trabajo.
- No es inflamable ni explosivo.
- No se considera tóxico, pero no apto para el consumo humano.
- Para obtener más información, consulte la FISPQ del producto.

Nota

Es importante tener en cuenta que las informaciones contenidas en este documento están basadas en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el rendimiento de nuestros productos depende de las condiciones del lugar a ser aplicado y del almacenamiento, que no están bajo nuestro control.

El rendimiento del producto depende de la técnica de aplicación práctica, y las condiciones del lugar a ser aplicado. Por lo tanto, ULGETEC no asume ninguna responsabilidad por el rendimiento y el desempeño de cualquier tipo debido a la mala utilización del producto.

Asimismo, ULGETEC se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o información contenida en este folleto sin previo aviso. Por lo tanto, se recomienda verificarla información actualizada antes de utilizar el producto.

DIRECCION

Calle Justa Paz # 4315,
Santa Cruz de la Sierra

SERVICIO TÉCNICO

☎ 77406578

☎ 77966001

VENTAS

☎ 77829246

☎ 77966001

@ulgetec



www.ulgetec.com.bo