

# VEDALAGE® PLUS

## MEMBRANA LIQUIDA ASFALTICA

Rev. 11/25

### 1. DESCRIPCIÓN

**Vedalage® Plus** es un impermeabilizante a base de resina acrílica que forma sobre las superficies de membrana impermeable, elástica y flexible, resistente a la intemperie. Disponible en 4 colores: Beige, Blanco, Teja y Hormigón. Producto a base de emulsión acrílica, cargas y pigmentos inorgánicos, agentes estabilizantes, protectores de agua.

### 2. VENTAJAS

- Lista para uso.
- Aplicado a frio.
- Excelente adherencia a diferentes tipos de sustratos, tales como concreto y mortero.
- Alta resistencia a la intemperie.
- Alta elasticidad.
- Libre de líquidos inflamables.
- Permite tapar fisuras activas de hasta 0,2 mm. y pasivas de hasta 0,5 mm.
- Acabado en color.
- Resistente a los rayos UV.
- Reducción de calor

### 3. UTILIZACION

Por las propiedades específicas, Vedalage plus membrana liquida es indicada para la impermeabilización de losas de cobertura, marquesinas, cupulas, cobertizos, techos de fibra de cemento y más.

Vedalage Plus – Membrana Liquida, viene lista para el uso. Homogeneizar el producto antes y durante la aplicación

### 4. INSTRUCCIONES PARA EL USO

#### Preparación de la superficie

**Losas:** la superficie a ser impermeabilizada tiene que estar regularizada con mortero de cemento y arena de granulometría mediana en la proporción volumétrica de 1:3 (1 parte de cemento para 3 partes de arena) el mortero debe tener un acabado alineado, media caña en los encuentros de piso con la pared, con pendiente mayor a 2%

Se debe presentar limpia y seca. Las fisuras existentes en la losa deben ser tratadas con masilla Monopol Acrílico, antes de la aplicación **Vedalage® Plus**.

**Tejas:** Dejar la superficie limpia y libre de grasas.

#### DIRECCION

Calle Justa Paz # 4315,  
Santa Cruz de la Sierra

#### SERVICIO TÉCNICO

☎ 77406578  
☎ 77966001

#### VENTAS

☎ 77829246  
☎ 77966001

@ulgetec



www.ulgetec.com.bo

## Aplicación del producto

En la primera mano de aplicación, diluir Vedalage plus- Manta liquida con agua para proporcionar mayor adherencia al mortero o hormigón.

Mezclar 1 volumen de producto **Vedalage® Plus**, membrana liquida con la misma cantidad de agua (1:1).

Aplicar la primera mano del material diluido conforme explicado anteriormente.

Aplicar **Vedalage® Plus** Membrana Liquida con brocha, rodillo de pintura, rodillo de lana de pelo corto o escoba de pelos, esperar el secado. El tiempo de secado entre manos debe estar entre **2 a 3 horas**, dependiendo de las condiciones climáticas y de ventilación del lugar.

Aplicar la segunda y siguientes manos con brocha, o rodillo de pintura, sin diluir hasta llegar al consumo previsto para el lugar a ser impermeabilizado. La aplicación tiene que ser en sentido cruzado y así sucesivamente.

Esperar la cura del producto como mínimo 3 días antes de la prueba de estanqueidad de 72 horas (para losas).

En las rejillas de drenaje, media cañas y lugares agrietados se recomienda reforzar la impermeabilización con tela de poliéster TelaPtex.

## Uso de la tela de poliéster como refuerzo, procedemos de la siguiente forma:

Aplicar la primera mano del producto diluido **Vedalage® Plus** que tendrá como función de imprimación.

Aplicar la segunda mano sin diluir, y con **Vedalage® Plus**, todavía húmedo extender la tela de refuerzo para que quede impregnada con el material.

Aplicar las demás manos cubriendo completamente la tela con el producto.

Los lugares impermeabilizados con **Vedalage® Plus**, pueden ser revitalizados con aplicaciones de nuevas manos de refuerzo después de algún tiempo de uso, aumentando la durabilidad del sistema impermeabilizante reparación de la superficie

## 5. Colores

- Rojo
- Blanco

## 6. PRESENTACION

- Balde de 4 y 12 Kg

### DIRECCION

Calle Justa Paz # 4315,  
Santa Cruz de la Sierra

### SERVICIO TÉCNICO

☎ 77406578  
☎ 77966001

### VENTAS

☎ 77829246  
☎ 77966001

@ulgetec



www.ulgetec.com.bo

## 7. CONSUMO

Rendimiento aproximadamente 0,4 a 0,5 kg/m<sup>2</sup> por mano.

balde 12 kg- 12m<sup>2</sup> aplicando 3 manos

## Observaciones

El consumo puede variar según el tipo de sustrato.

## 8. TRANSPORTE Y SEGURIDAD

No se encuadra en el transporte de productos peligrosos.

- Utilizar EPI apropiados: guantes, botas impermeables, gafas de seguridad química. Evite el contacto con la piel y los ojos. El contacto prolongado con la piel puede producir dermatitis. No comer, beber ni fumar durante la manipulación. Lavar las manos antes de undescanso prolongado y después del trabajo.
- No es inflamable ni explosivo.
- No se considera tóxico, pero no apto para el consumohumano.
- Para obtener más información, consulte la FISPQ del producto.

### Nota

Es importante tener en cuenta que las informaciones contenidas en este documento están basadas en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el rendimiento de nuestros productos depende de las condiciones del lugar a ser aplicado y del almacenamiento, que no están bajo nuestro control.

El rendimiento del producto depende de la técnica de aplicación práctica, y las condiciones del lugar a ser aplicado. Por lo tanto, ULGETEC no asume ningunaresponsabilidad por el rendimiento y el desempeño de cualquier tipo debido a la mala utilización del producto.

Asimismo, ULGETEC se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o información contenida en este folleto sin previo aviso. Por lo tanto, se recomienda verificarla información actualizada antes de utilizar el producto.

### DIRECCION

Calle Justa Paz # 4315,  
Santa Cruz de la Sierra

### SERVICIO TÉCNICO

📞 77406578

📞 77966001

### VENTAS

📞 77829246

📞 77966001

@ulgetec



www.ulgetec.com.bo