

VIAPOLSELA TRINCAS®

SELLADOR ACRILICO FLEXIBLE PARA GRIETAS Y FISURAS

Rev. 11/25

1. DESCRIPCIÓN

Monopol PU 25 PLUS® es un sellador mono componente flexible de base acrílica, desarrollado para tratamiento de grietas y fisuras en áreas internas y externas.

2. VENTAJAS

- Buena estabilidad de color
- Buena adherencia
- Buena resistencia a la intemperie
- Acepta pintura
- Fácil aplicación
- Compatible con pinturas a base de agua
- Buena resistencia a los rayos UV
- Para uso interno y externo
- Baja emisión de compuestos orgánicos volátiles (V.O.C)

3. UTILIZACION

- Sellado o calafateo de grietas y fisuras internas y externas;
- Baja retracción;
- No reseca y no se agrieta;
- Sellado de brechas en paredes de Drywall;
- Grietas y fisuras en morteros de fachadas;
- Calafateo de fisuras verticales u horizontales de baja movimiento;
- Sellado de brechas entre aberturas de madera o metal

4. CARACTERISTICAS TECNICAS

Características	
Base química	Resina acrílica mono componente
Color	Blanco y Gris

DIRECCION

Calle Justa Paz # 4315,
Santa Cruz de la Sierra

SERVICIO TÉCNICO

☎ 77406578
☎ 77966001

VENTAS

☎ 77829246
☎ 77966001

@ulgetec



www.ulgetec.com.bo

ENSAYO	RESULTADOS
Densidad	1,5 g/m ³
Dureza Shore A	~30
Tiempo de aplicación y formación de piel	30 minutos
Tiempo de secado al toque	~150 min.
Total de cura	7 días
Estiramiento en la ruptura	> 150 %
Temperatura de aplicación	10 a 40°C

Conforme la norma ABNT NBR ISO 11600

ENSAYO	NORMA	RESULTADOS
Resistencia al flujo	ABNT NBR ISO 7390	≤ 3
Recuperación elástica (%)	ABNT NBR ISO 7389	≤ 70
Modulo de elasticidad secante (+23°C)	ABNT NBR ISO 8339	≤ 0,4
Módulo de elasticidad secante (-20 °C)	ABNT NBR ISO 8339	≤ 0,6

5. INSTRUCCIONES PARA EL USO

Herramientas necesarias:

Pistola de aplicación, espátula y cinta adhesiva.

Preparación de la superficie:

La superficie deberá estar íntegra, resistente, regularizada, limpia y seca, sin cualquier vestigio de grasa, óleo, polvo, restos de cualquier otro material. Cualquier sellador anteriormente aplicado debe ser removido mecánicamente.

Aplicación del Producto:

Haga un corte a 45° en el pico del **ViapolSela Trincas®**. Coloque el cartucho en la pistola y presione el gatillo en operación continua de modo de rellenar totalmente el vacío de la junta, ejerciendo siempre una presión moderada para garantizar el contacto total del sellador con los bordes, evitando así la formación de burbujas de aire y garantizando una buena adherencia. Retirar el exceso de sellador con ayuda de una espátula. Retirar la protección de cinta crepe antes de iniciar la cura.

Terminaciones y retrabajos:

Todo y cualquier terminación o retrabajo deben ser ejecutados antes del tiempo de formación de piel. Cualquier sobreposición de la terminación debe ser probada previamente para verificación de compatibilidad.

DIRECCION

Calle Justa Paz # 4315,
Santa Cruz de la Sierra

SERVICIO TÉCNICO

☎ 77406578
☎ 77966001

VENTAS

☎ 77829246
☎ 77966001

@ulgetec



www.ulgetec.com.bo

Limpieza:

Superficie, herramientas y equipamientos de aplicación pueden ser limpios, inmediatamente después del uso, antes del inicio de la cura, con ayuda de un paño limpio embebido en agua. El sellador endurecido o curado es de difícil remoción.

6. RESTRICCIONES DE USO

Después de terminar la aplicación, proteger el producto del agua por mínimo 24 hs para garantizar la eficiencia y resistencia del material aplicado.

La fisura o grieta debe tener movimientos inferiores al 10% de su ancho. El producto no debe ser utilizado para pegado y fijaciones de tipo estructural – vidros de fachada, espejos, etc. No utilizar en juntas de inmersión continua en agua u otro líquido.

Observaciones

ViapolSela Trincas® puede ser pintado después de la cura total. Recomendamos la realización de una prueba previa. Generalmente la elasticidad de una pintura es inferior al **ViapolSela Trincas®**, lo que podrá ocasionar fisuras y craquelados en la superficie de la pintura

7. PRESENTACION

- Cartucho 440g, Cajas de 12 unidades.

8. ALMACENAMIENTO

El producto tiene una validez de 12 meses, a partir de la fecha de fabricación debe ser almacenado en un lugar, seco y ventilado y su embalaje original en buen estado.

9. TRANSPORTE Y SEGURIDAD

No se encuadra en el transporte de productos peligrosos.

- Utilizar EPI apropiados: guantes, botas impermeables, gafas de seguridad química. Evite el contacto con la piel y los ojos. El contacto prolongado con la piel puede producir dermatitis. No comer, beber ni fumar durante la manipulación. Lavar las manos antes de un descanso prolongado y después del trabajo.
- No es inflamable ni explosivo.
- No se considera tóxico, pero no apto para el consumo humano.
- Para obtener más información, consulte la FISPQ del producto.

Nota

Es importante tener en cuenta que las informaciones contenidas en este documento están basadas en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el rendimiento de nuestros productos depende de las condiciones del lugar a ser aplicado y del almacenamiento, que no están bajo nuestro control.

El rendimiento del producto depende de la técnica de aplicación práctica, y las condiciones del lugar a ser aplicado. Por lo tanto, ULGETEC no asume ninguna responsabilidad por el rendimiento y el desempeño de cualquier tipo debido a la mala utilización del producto.

Asimismo, ULGETEC se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o información contenida en este folleto sin previo aviso. Por lo tanto, se recomienda verificar la información actualizada antes de utilizar el producto.

DIRECCION

Calle Justa Paz # 4315,
Santa Cruz de la Sierra

SERVICIO TÉCNICO

☎ 77406578

☎ 77966001

VENTAS

☎ 77829246

☎ 77966001

@ulgetec



www.ulgetec.com.bo