

DESENCOFRANTE® MADERA

DESENCOFRANTE PARA SUPERFICIES DE MADERA

Rev. 03/26

1. DESCRIPCIÓN

DESENCOFRANTE® MADERA evitar la adherencia del hormigón al encofrado de superficie madera o cualquier superficie absorbente. Gracias a su composición el producto facilita la separación del encofrado y el hormigón, lo que reduce el riesgo de daños en el encofrado y garantiza una superficie limpia y sin residuos de hormigón.

2. VENTAJAS

- Evita la adherencia del hormigón al encofrado.
- Facilita la limpieza y aumenta la durabilidad de los encofrados de madera.
- Preservando las artistas y dejando la superficie del hormigón liso.
- Mayor durabilidad de las piezas hormigonadas

3. UTILIZACIÓN

Aplicar sobre la superficie del encofrado que contendrá el hormigón, ya sea de madera o compensado, revestido con o sin resinas.

Puede aplicarse sobre superficies húmedas.

Permite su aplicación con varios días de anticipación; sin embargo, una vez aplicado, se debe proteger de la lluvia.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES	UNIDAD
ASPECTO	Líquido blanco lechoso	n/existe
Ph:	9,0 a 10,0	n/hay
DENSIDAD:	0,97 a 0,93	Kg/l
TENOR DE SÓLIDOS:	22,90 a 26,51	%

5. INSTRUCCIONES DE APLICACION

Preparación de la superficie:

Antes de aplicar el Desencofrante madera, es importante que la superficie del molde esté limpio, libre de polvo

DIRECCION

Calle Justa Paz # 4315,
Santa Cruz de la Sierra

SERVICIO TÉCNICO

☎ 77406578

☎ 77966001

VENTAS

☎ 77829246

☎ 77966001

@ulgetec



www.ulgetec.com.bo

y residuos de hormigón. De esta manera, se garantiza una aplicación eficaz del producto y se reduce el riesgo de daños en el molde.

Aplicación del producto:

DESENCOFRANTE® MADERA puede ser aplicado con pulverizador, estopa, esponja y brochas. Se recomienda aplicar el Desencofrante madera al menos 1 hora antes del hormigonado, para garantizar su eficacia.

Dilución del producto

DESENCOFRANTE® MADERA Diluir el producto en agua en la proporción máxima de 1:8 (1 parte de producto: 8 partes de agua).

6. CONSUMO

Es muy variable, depende mucho de las condiciones y absorción del encofrado. Madera: Hasta 50 m²/ Litro

7. PRESENTACION

- Bidón: 20 litros
- Turril: 200 litros
- Bombona: 1000 litros

8. ALMACENAMIENTO Y VALIDEZ

Tiene una validez de nueve meses a partir de la fecha de fabricación, mantener en lugar cubierto, seco, ventilado y en su envase original en buen estado.

9. TRANSPORTE Y SEGURIDAD

No se encuadra en el transporte de productos peligrosos.

- Utilizar EPI apropiados: guantes, botas impermeables, gafas de seguridad química. Evite el contacto con la piel y los ojos. El contacto prolongado con la piel puede producir dermatitis. No comer, beber ni fumar durante la manipulación. Lavar las manos antes de un descanso prolongado y después del trabajo.
- No es inflamable ni explosivo.
- No se considera tóxico, pero no apto para el consumo humano.
- Para obtener más información, consulte la FISPQ del producto.

Nota

Es importante tener en cuenta que las informaciones contenidas en este documento están basadas en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el rendimiento de nuestros productos depende de las condiciones del lugar a ser aplicado y del almacenamiento, que no están bajo nuestro control.

El rendimiento del producto depende de la técnica de aplicación práctica, y las condiciones del lugar a ser aplicado. Por lo tanto, ULGETEC no asume ninguna responsabilidad por el rendimiento y el desempeño de cualquier tipo debido a la mala utilización del producto.

Asimismo, ULGETEC se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o información contenida en este folleto sin previo aviso. Por lo tanto, se recomienda verificarla información actualizada antes de utilizar el producto.

DIRECCION

Calle Justa Paz # 4315,
Santa Cruz de la Sierra

SERVICIO TÉCNICO

☎ 77406578

☎ 77966001

VENTAS

☎ 77829246

☎ 77966001

@ulgetec



www.ulgetec.com.bo